

# RASATUTTO BASE GESSO BY PLANAGIPS

## Produit de rasage universel à base de plâtre

Composé de: sulfate de calcium semi-hydrate, chaux hydrate, carbonate de calcium très fin, additifs et résines.

CE UNI EN 13279-1

Désignation: B1/20/2



Intérieurs 5 Manuellement

### I PLUS:

- **UN SEUL PRODUIT, BEAUCOUP D'UTILISATIONS**
- Utilisation très facile.
- Il est possible d'appliquer jusqu'à 8 mm d'**ÉPAISSEUR**
- Aussi pour **SALLES DE BAIN ET CUISINES** (Murs qui ne sont pas en contact ou investis d'eau)

### CHAMPS D'APPLICATION

- Finitions pour intérieurs, pour salles de bain et cuisines aussi.
- Rasage de:
  - enduits (plâtre, chaux-ciment).
  - plâtre, blocs de plâtre.
  - béton, planchers préfabriqués, etc.
 (application préalable d'un promoteur d'adhésion).
- murs avec peintures préexistantes (bien fixées)
- rasages précédents avec plâtre qui ne sont pas uniformes.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

- Surface d'application: elle doit être propre et solide, sans parties détachées, non friable, sans huiles, graisses, cires ou poussières.
- Peinture primaire: elle n'est pas nécessaire dans les conditions courantes d'emploi. Utilisation sur BÉTON: appliquer préalablement un produit de fixation pour enduits à base de plâtre sur la surface.

### PRÉPARATION DU PRODUIT

- Verser l'eau indiquée sur le tableau dans un récipient.
- Ajouter RASATUTTO BASE GESSO en le faisant tomber en forme de pluie ou d'ensemencement, jusqu'à sa complète absorption.
- Mélanger uniquement la partie de gâchage à utiliser immédiatement.
- Enduire avec RASATUTTO BASE GESSO d'éventuelles déformations du support et laisser sécher.



### MODE D'EMPLOI

- Application: avec truelle américaine ou spatule métallique en plusieurs couches jusqu'à ce que la surface soit plate et homogène.
- Temps d'application: **dans 40 minutes** à partir du gâchage. Le produit qui n'est pas utilisé doit être éliminé.
- Reprises éventuelles: il est possible d'en faire jusqu'à ce que le produit soit durci.
- Couches successives: il est possible de les appliquer uniquement lorsque celle précédente et complètement sèche.
- Finition et peinture: attendre à ce que le produit RASATUTTO BASE GESSO soit complètement sec, puis appliquer un fixateur compatible.
- Protection: protéger l'ouvrage fini pendant quelques heures du gel et d'un séchage trop rapide.
- ÉPAISSEUR D'UTILISATION: min. 1 mm - max. 8 mm.



### AVERTISSEMENTS

- Température d'utilisation: de + 5 °C à + 35 °C.
- Ajouts au composé d'origine: à éviter
- Ne pas appliquer en présence d'humidité remontante ou de stagnations de condensats.
- Utilisation conseillée: professionnelle.
- **ATTENTION: les murs réalisés avec RASATUTTO BASE GESSO ne doivent pas être en contact ou investis d'eau.**

### STOCKAGE ET CONSERVATION

- Il peut être **conservé jusqu'à 9 mois** dans des sacs en bon état, fermés, dans un lieu frais, sec et couvert, à l'abri de la pluie, du gel et de la lumière directe du soleil.
- Ne pas exposer au soleil plus de 30 jours.
- Après avoir enlevé la protection en polyéthylène (autour et/ou sur la plate-forme) mettre le sacs à l'abri de la pluie.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>EAU DE GÂCHAGE</b>	Environ <b>20 litres par sac</b>
<b>TEMPS DE DÉBUT DE LA PRISE</b>	50 min
<b>MASSE VOLUMIQUE (durcie)</b>	1.150 kg/m <sup>3</sup>
<b>RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (à 28 jours)</b>	5 N/mm <sup>2</sup>
<b>CONSOMMATION</b>	Environ <b>1 kg/m<sup>2</sup> pour 1 mm d'épaisseur</b>
<b>EMBALLAGE</b>	<b>SACS en papier de 25 kg</b>

## EXEMPLES D'APPLICATION



**PRODUIT DISPONIBLE AUSSI  
DANS UN EMBALLAGE MINIJOB À  
UTILISER POUR LES PASSE-TEMP**

### EMBALLAGE

Seaux en polyéthylène de 2 kg



Les indications et les avertissements présentés dans cette fiche proviennent de notre meilleure expérience et les performances du produit font référence à des essais de laboratoire réalisés dans des conditions normalisées. Toutes ces informations doivent être considérées purement indicatives car les conditions réelles du chantier et d'application du produit peuvent entraîner des effets et des résultats sensiblement différents. Par conséquent, l'utilisateur doit toujours vérifier, même avec des essais préliminaires, l'aptitude du produit à l'utilisation prévue et être entièrement responsable de l'utilisation effectuée. GRAS CALCE srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans avis préalable. Vérifier sur le site Internet GRAS CALCE srl si la révision de la fiche est celle valable en ce moment.